

JOINTOFEU**Mastic Jointofeu**

REF 08.01.04 - Version V01 - 20/10/2020

Description

Elastomère de silicone mono composant de réticulation neutre non acide
Couleur gris alu par carton de 24 cartouches de 310 ml.

Domaines d'application

- label SNJF, ISO 11600 & G25LM
- fermeture des joints de dilatation
- fermeture des joints de façade pour les constructions en panneaux préfabriqués, des murs-rideaux
- résistant aux UV, brouillard salin, à l'ozone et aux variations de températures
- très forte adhérence sans primaire sur de très nombreux supports

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Aspect	Pâte tixotrope
Densité	1.25 g/cm ³
Température d'application	+5°C à +40°C
Sec au toucher à 23°C/50%HR	10-15 min
Système de réticulation	Oxime
Après réticulation :	
Température de service	-40°C à +150°C
Dureté Shore A (DIN 53505)	25
Module 100% ISO 8339	0.40 MPa
Reprise élastique	>90%
Capacité de mouvement	+/- 25 %

Mise en œuvre

1. Les supports doivent être solides, propres, secs, exempts d'aspérités pointues, de poussière ou de tous autres contaminants qui pourraient empêcher la liaison de collage.
2. Le nettoyage des supports doit se réaliser avec des produits appropriés, toujours suivant les recommandations des fournisseurs des supports.
3. Il est recommandé de procéder préalablement à un essai dans le cas de supports non habituels afin de déterminer la nécessité d'utiliser un primaire ou non.
4. Les températures de surface des éléments doivent être au-dessus de 5° C et en dessous de 40 ° C.
5. Lisser le joint dans les cinq minutes qui suivent l'application pour assurer un bon serrage sur le support.

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

JOINTOFEU

Mastic Jointofeu

REF 08.01.04 - Version V01 - 20/10/2020



Stockage

A conserver en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec. Peut être stocké un maximum de 12 mois à une température comprise entre 5 ° C et 25 ° C.

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.