

PLAKAPROOF FA EPDM**Membrane d'étanchéité EPDM**

REF 08.05.00 - Version V01 – 27/11/2020

Prescriptions du fabricant**Description**

Membrane élastomère qui est obtenue par le mélange d'EPDM avec des huiles et d'autres additifs pour ensuite être calandree et vulcanisée.

Domaines d'application

- Contre les remontées capillaires
- Comme rejet d'eau en bas de façade
- Comme rejet d'eau sous des seuils
- Autour de murs rideaux
- Dans des façades métalliques
- En rénovation de gouttières
- En façade isolante

Propriétés

Caractéristiques générales :

- Très bonne résistance aux conditions climatiques, aux rayons UV et au vieillissement
- Bonne isolation thermique
- Très bonne étanchéité
- Résistant aux racines
- Très élastique

Propriétés mécaniques			
Epaisseur	0.60	0.75	1.00
Couleur	Noir		
Densité	0,72 Kg/m ²		
Dureté shore A	65° +/- 5		
Résistance à la température	de -30°C à +116°C		
Structure	caoutchouc monocouche		
Allongement à la rupture	450 % +/- 15		
Résistance à la traction	210 N/50 mm +/- 10	300 N/50 mm +/- 20	400 N/50 mm +/- 40
Résistance à la déchirure	150 N +/- 20	180 N +/- 30	200 N +/- 50
Classification au feu	B2		
Résistance à la perméabilité à l'air	≤ 0,1 gr/m ² /24h/50 Pa		
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau (μ)	60.000 +/- 20.000		
Attestation	ATG 12/2891		
Stockage	dans un local à température de 21°C, 50% d'humidité relative		

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

PLAKAPROOF FA EPDM

Membrane d'étanchéité EPDM

REF 08.05.00 - Version V01 – 27/11/2020



Dimensions

Dimensions des matériaux		
Epaisseur	Largeur	Longueur
0,6mm	100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-... - 1.300 mm	25 m
0,75mm	100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-... - 1.300 mm	20 m
1,00mm	100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-... - 1.300 mm	20 m

Exécution

En bandes prédécoupées, avec ou sans bande(s) adhésive(s)

Accessoires

<p>Mastic de collage PLAKAPROOF colle FA</p> 	<p>Mastic d'étanchéité et de collage mono composant noir à base de caoutchouc synthétique qui réticule jusqu'à former un caoutchouc élastique durable. Spécialement étudié pour le collage et l'étanchéité de la membrane PLAKAPROOF FA EPDM sur les supports usuels du monde du bâtiment tels que de l'aluminium (non traité, anodisé, enduit de poudre), des substrats minéraux (béton, brique, clinker, plâtre), les fenêtres en PVC, l'acier (clair, galvanisé, enduit de poudre), le bois (veuillez effectuer un test de collage au préalable), les raccords entre membranes. Conditionnement : poches alu de 600 ml.</p>
<p>PLAKAPROOF primaire</p> 	<p>Primaire d'adhérence pour la colle de contact PLAKAPROOF colle TA ou du mastic de collage PLAKAPROOF colle FA sur un support poreux, humide ou lorsque la température est située entre +3°C et -10°C.</p>
<p>PLAKAPROOF colle TA</p> 	<p>Colle de contact à base de caoutchoucs synthétiques pour le collage de la membrane sur divers supports (bois, aluminium et béton)</p>

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

PLAKAPROOF FA EPDM

Membrane d'étanchéité EPDM

REF 08.05.00 - Version V01 – 27/11/2020



PLAKAPROOF nettoyant	
	<p>Pour bien dégraisser la membrane EPDM FA (lorsqu'elle est souillée) avant d'appliquer le mastic de collage FA ou la colle de contact PLAKAPROOF TA. Nettoyant fort respectueux de l'environnement.</p>

Conseil

Nous vous conseillons d'utiliser un maroufleur dur pour mettre de la pression sur les parties à assembler.



Caractéristique	Colle TA	Mastic FA	Primaire
Couleur	noir	noir	noir
Densité	0,85 Kg/l	1,15 Kg/l	0,835 Kg/l
Matières sèches	43,30 %	79 %	36,30 %
Point d'éclair	-15°C	-8°C	-18°C
Viscosité	400 mPa.s +/- 100	4500 mPa.s +/- 1000	900 mPa.s
Emballage	0,8 & 4,7 Kg	600 ml 12 / boîte	4,50 Kg
Durée de stockage	12 mois	12 mois	12 mois

Autres exécutions




EPDM avec 1 ou 2 faces butyles



EPDM pourvu de clips selon le profilé de la menuiserie

Exemples de clips
(en coupe)



Coin(s) préformés extérieur(s) et intérieur(s) en EPDM



EPDM sur mesure selon les dimensions de la menuiserie

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

PLAKAPROOF FA EPDM**Membrane d'étanchéité EPDM**

REF 08.05.00 - Version V01 – 27/11/2020

**Note :**

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par PLAKA GROUP est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avèrerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 09-2009.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2011 08 01-V2.